

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**182A230D0J1**

**Kruszywo 5,6/31,5 mm Wiśniówka - nazwa handlowa: Kliniec kwarcytowy 5-31,5**

Informacje dotyczące danych odbiorcy, okresu sprzedaży oraz wielkości partii zawarte są w stopce karty informacyjnej znakowania znakiem CE.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

1. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i nawierzchni przeznaczone do stosowania w drogownictwie i innych robotach inżynierskich
2. Kruszywa do hydraulicznie związanych i niezwiązanych mieszanek do stosowania w drogownictwie i innych robotach inżynierskich

Producent

**Eurovia Kruszywa S. A.**

ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, Kopalnia Wiśniówka, 26-050 Zagnańsk

System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System oceny zgodności 2+**

Norma zharmonizowana

**PN-EN 13043:2004/AC/ Ap1:2010**

**PN-EN 13242+A1:2010**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego** ul. Racjonalizacji 6/8,  
02-673 Warszawa, Ośrodek Certyfikacji, Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej - Nr 1454,

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Zharmonizowane specyfikacje techniczne	
		PN-EN 13043:2004/ AC/Ap1:2010	PN-EN 13242-A1:2010
		Właściwości użytkowe	
<b>Wymiar ziarn</b>	Oznaczenie d/D	5,6/31,5	5,6/31,5
	Kategoria uziarnienia	G <sub>C</sub> 85/20	G <sub>C</sub> 80-20
	Kategoria tolerancji	G <sub>20/17,5</sub>	G <sub>20/17,5</sub>
	Typowy przesiew	D/1,4 ≥ 44%	D/1,4 ≥ 44%
<b>Kształt ziarn</b>	Wskaźnik płaskości, FI Kategoria	FI <sub>35</sub>	FI <sub>35</sub>
<b>Gęstość ziarn, Mg/m<sup>3</sup></b>	Wartości deklarowane	ρ <sub>a</sub> 2,66 ± 0,03 ρ <sub>rd</sub> 2,60 ± 0,02 ρ <sub>ssd</sub> 2,63 ± 0,02	Mg/m <sup>3</sup>
<b>Gęstość nasypowa, Mg/m<sup>3</sup></b>	Wartość deklarowana	1,34 ± 0,08	
<b>Zawartość pyłów, f %</b>	Kategoria	f <sub>4</sub>	f <sub>4</sub>
<b>Nasiąkliwość, WA<sub>24</sub> %</b>	Wartość graniczna	WA <sub>24</sub> 1	WA <sub>24</sub> 1
<b>Mrozoodporność, %</b>	W wodzie, F	F <sub>1</sub>	F <sub>1</sub>
	Kategoria		
	W soli, F <sub>NaCl</sub>	-	-
<b>Odporność na rozdrabnianie, LA</b>	Kategoria	LA <sub>25</sub>	LA <sub>25</sub>
<b>Odporność na ścieranie, M<sub>DE</sub></b>	Kategoria	M <sub>DE</sub> 10	M <sub>DE</sub> 15
<b>Odporność na ścieranie powierzchniowe, AAV</b>	Kategoria	AAV <sub>10</sub>	-
<b>Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej na kruszywie grubym, %</b>	Kategoria	C <sub>100/0</sub>	C <sub>90/3</sub>
<b>Obecność zanieczyszczeń lekkich, m<sub>LPC</sub> %</b>	Kategoria	m <sub>LPC</sub> 0,1	-
<b>Zanieczyszczenia organiczne - humus</b>	Wartość graniczna	barwa nie ciemniejsza od wzorcowej	
<b>Siarczany, AS %</b>	Kategoria	-	AS <sub>0,2</sub>
<b>Zawartość siarki, %</b>	Wartość graniczna	-	S <sub>1</sub>
<b>Składniki, które wpływają na szybkość wiązania i twardnienia cementu</b>	Zwiększenie czasu wiązania, min	-	≤120
	Względna wytrzymałość na ściskanie, S %	-	≥80
<b>Szok termiczny</b>	I %	I% 1,1	-
	V <sub>LA</sub>	V <sub>LA</sub> 0,1	-
<b>Promieniotwórczość naturalna, Bq/kg</b>	Wartość graniczna f <sub>1,max</sub>	≤1,2	
	Wartość graniczna f <sub>2,max</sub>	≤240	
<b>Uwalniane substancje niebezpieczne, najwyższe dopuszczalne wartości [mg/l]</b>	Wartości graniczne	Cd <0,02; Cr <0,1, Cu <0,05, Ni <0,1, Pb <0,2. Zn <0,08, Ba <0,92	
<b>Skład chemiczny, %</b>	Wynik badania	SiO <sub>2</sub> ≈93,22; TiO <sub>2</sub> ≈0,42; Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ≈2,88; Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ≈1,00; MnO≈0,009; MgO≈0,07; CaO≈0,06; Na <sub>2</sub> O≈0,06; K <sub>2</sub> O≈0,58; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ≈0,109; SO <sub>3</sub> <0,02; Cl≈0,024; F≈0,01	
<b>Uproszczony opis petrograficzny</b>	Opis	Kruszywo naturalne całkowicie przekruszone barwy szarej o uziarnieniu do 31,5 mm, uzyskane ze skały kwarcytowej. Kruszywo stanowią ziarna piaskowca kwarcytowego, drobnodziarnistego. Akcesorycznie występują ziarna o barwie mlecznej, będące ziarnami pochodzącymi z żył kwarcowych. Tekstura bezładna, zbita. Ziarna w większości mają kształt izometryczny, podrdzennie występują ziarna wydłużone i/lub zaokrąglone. Innych zmian wietrzeniowych nie zaobserwowano.	

Dla pozostałych zasadniczych charakterystyk niewymienionych w kolumnie 1 właściwości użytkowych nie ustalono i nie zadeklarowano - przyjęto opcje NPĐ

**Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.**

**Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał(-a)

Tadeusz Dytrych - Kierownik Działu Jakości

Pełnomocnik ds. Jakości

**Tadeusz Dytrych**  
Kierownik Działu Jakości  
Pełnomocnik ds. Jakości

Wiśniówka, 04.04.2016 r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

**Deklaracja sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.**