

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	182A230D012
2.	Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek innego elementu umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:	Kruszywo grube 31,5/63 mm Wiśniówka - nazwa handlowa: Tłuczeń kwarcytowy 31,5-63 Informacje dotyczące danych odbiorcy, okresu sprzedaży oraz wielkości partii zawarte są w stopce karty informacyjnej znakowania znakiem CE.
3.	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	1. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i nawierzchni scharakteryzowane wg PN-EN 13043:2013-08E przeznaczone do stosowania w drogownictwie i innych robotach inżynierskich 2. Kruszywa do hydraulicznie związanych i niezwiązanych mieszanek scharakteryzowane wg PN-EN 13242:2013-08E przeznaczone do stosowania w drogownictwie i innych robotach inżynierskich 3. Kruszywa na podsypkę kolejową scharakteryzowane wg PN-EN 13450:2013-09E
4.	Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:	Eurovia Kruszywa S. A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, Kopalnia Wiśniówka, 26-050 Zagnańsk
5.	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:	Nie dotyczy
6.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:	System oceny zgodności 2+
7.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:	Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, Ośrodek Certyfikacji, Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej - Nr 1454, przeprowadził wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i Zakładowej Kontroli Produkcji oraz prowadzi stały nadzór i ocenę funkcjonowania ZKP w systemie 2+ i wydał Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji o numerze 1454-CPD-022-6
8.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:	Nie dotyczy
9.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki		Zharmonizowane specyfikacje techniczne		
		PN-EN 13043:2013-08E	PN-EN 13242:2013-08E	PN-EN 13450:2013-09E
		Właściwości użytkowe		
Wymiar ziarn	Oznaczenie d/D	31,5/63	31,5/63	31,5/63
	Kategoria uziarnienia	G _c 90/10	G _c 85/15	G _c RB D
	Kategoria tolerancji	G _{20/15}	G _{20/15}	-
	Typowy przesiew	D/1,4 ₄₂ %	D/1,4 ₄₂ %	-
Kształt ziarn	Wskaźnik płaskości, FI Kategoria	F ₁₅	F ₂₀	F ₁₅
Gęstość ziarn, Mg/m³	Wartości deklarowane	ρ _s 2,67 ± 0,03	ρ _{rd} 2,64 ± 0,02	ρ _{ssd} 2,65 ± 0,02 Mg/m ³
Gęstość nasypowa, Mg/m³	Wartość deklarowana	1,24		
Zawartość pyłów, f %	Kategoria	f _{0,5}	f ₂	f _{RB} A
Ziarna drobne	Kategoria	-	-	G _F RB A
Długość ziarna	Kategoria	-	-	L _{RB} A
Nasiąkliwość, WA₂₄ %	Wartość graniczna	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1
Mrozoodporność, %	W wodzie, F Kategoria	F ₁	F ₁	F _{RB} 2
	W soli, F _{ec} Kategoria	-	-	-
Odporność na rozdrabnianie, LA	Kategoria	LA ₂₅	LA ₂₅	LA _{RB} 14
Odporność na ścieranie, M_{DE}	Kategoria	M _{DE} 20	M _{DE} 20	M _{DE} RB 7
Odporność na ścieranie powierzchniowe, AAV	Kategoria	AAV ₁₀	-	-
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej na kruszywie grubym, %	Kategoria	C _{100/0}	C _{90/3}	-
Obecność zanieczyszczeń lekkich, m_{LC} %	Kategoria	m _{LC} 0,1	-	-
Zanieczyszczenia organiczne- humus	Wartość graniczna	barwa nie ciemniejsza od wzorcowej		
Siarczany, AS %	Kategoria	-	AS _{0,2}	-
Zawartość siarki, %	Wartość graniczna	-	S ₁	-
Składniki, które wpływają na szybkość wiązania i twardnienia cementu	Zwiększenie czasu wiązania, min	-	≤120	-
	Względna wytrzymałość na ściskanie, S %	-	≥80	-
Szok termiczny	l %	l% 1,1	-	-
	V _{LA}	V _{LA} 0,1	-	-
Promieniotwórczość naturalna, Bq/kg Instrukcja ITB nr 234/2003	Wartość graniczna f _{1max}	≤1		
	Wartość graniczna f _{2max}	≤200		
Uwalniane substancje niebezpieczne, najwyższe dopuszczalne wartości [mg/l]	Wartości graniczne	Cd<0,2; Zn, Ba<2; As<0,1; Cr, Cu, Ni, Pb<0,5		
Skład chemiczny, %	Wynik badania	SiO ₂ ≈92,05; TiO ₂ ≈0,27; Al ₂ O ₃ ≈2,61; Fe ₂ O ₃ ≈0,26; MnO≈0,004; MgO≈0,06; CaO≈0,43; Na ₂ O≈0,09; K ₂ O≈0,43; P ₂ O ₅ ≈0,097; SO ₃ <0,01; Cl≈0,013; F≈0,21		
Uproszczony opis petrograficzny	Opis	Kruszywo naturalne całkowicie przekruszone, uzyskane ze skały kwarcytowej o uziarnieniu do 63 mm, koloru szarego. Ziarna kruszywa foremne z niewielką domieszką ziarn wydłużonych. Wygląd ziarn charakterystyczny dla procesu kruszenia, z ostrymi krawędziami i narożami, nierównymi powierzchniami. Sporadycznie występują ziarna z rdzawym nalotem na powierzchniach, pochodzące ze związków żelaza. Nie stwierdzono występowania ziarn zwietrzałych.		

Dla pozostałych zasadniczych charakterystyk niewymienionych w kolumnie 1 właściwości użytkowych nie ustalono i nie zadeklarowano – przyjęto opcje NPD

W przypadku, gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:	Nie dotyczy
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.	

W imieniu producenta podpisał(-a)
Tadeusz Dytrych – kierownik ZKP

**KIEROWNIK
Zakładowej Kontroli Produkcji**

Tadeusz Dytrych

Wiśniówka, 01.11.2013 r.

(miejsce i data wydania)

Deklaracja sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011

(podpis)